Saropack

Le spécialiste nº 1 d'emballages sous films

SAROFILM® BE – Film polyoléfine multi-usages standard dossé

- Excellentes propriétes de rétraction
- Polyvalence
- Pré-perforation optimisée pour maîtrise de la rétraction et mise en oeuvre simplifiée
- Force de cohésion élevée
- Excellentes propriétés optiques

SAROFILM BE

Polyvalent et abordable

Très transparent, brillance extra-ordinaire

Préperforation pour demi-gaine en standard

Haute tension de rétraction, force de rétraction pour un emballage stable

Peu de glissement en état de rétrécissement

Impression possible

Conforme aux denrées alimentaires

Gamme de produits :
Epaisseur 13 my, 15 my, 19 my et 25 my en demi-gaine

100% recyclables

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques		BE 13 my	BE 15 my	BE 19 my	BE 25 my
Brillance sous 20°		118			
Voile (%)		3			3.5
Retrait (%)	à 93°C	20			
	à 120°C	50			
Résistance soudure	à 160°C	20	25	35	40
(N/30 mm)	à 190°C	50	60	70	85
Métrage bobines (m)		1550	1335	1070	800
Diamètre intérieur tube (mm)		76.2			
Diamètre extérieur bobine (mm)		245			

Saropack AG ■ Seebleichestrasse 50 ■ Postfach 41 ■ CH-9401 Rorschach
Telefon 071 858 38 38 ■ Telefax 071 858 38 86
saropack@saropack.ch ■ www.saropack.ch

Saropack Handels GmbH ■ Voralberger Wirtschaftspark 2 ■ A-6840 Götzis
Telefon 05523 53540 ■ Telefax 05523 53780 ■ UID Nr. ATU 41612108 ■ FB Nr. 149426w
saropack@saropack.at ■ www.saropack.at

Saropack GmbH ■ Wallbrunnstrasse 24 ■ D-79539 Lörrach
Telefon 07621 1698680 ■ Telefax 07621 1698681 ■ UID Nr. DE 813 085 351
saropack@saropack.de ■ www.saropack.de